Технический лист № *422*
Дата: *28.03.2022*



Наименование продукции	**ТЕХ БАТТС 50** **ТЕХ БАТТС 50 Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	
ТЕХ БАТТС 50	6806100008
ТЕХ БАТТС 50 Кф	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Ненагружаемые плиты из каменной ваты
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования, резервуаров, газоходов, вентиляционных каналов

Характеристики:

Параметр		Значение								Норм. документ
Класс пожарной опасности		ТЕХ БАТТС 50					КМ0 (НГ)			N 123-ФЗ
		ТЕХ БАТТС 50 Кф					КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1)			
Номинальная плотность, кг/м³		40								ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	EN ISO 12667:2001
	λ, Вт/м*К	0.044	0.054	0.065	0.079	0.095	0.117	0.135	0.162	
Максимальная температура применения, °С		400								EN 14706:2012
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее		7.0								ГОСТ EN 826
Сжимаемость, %, не более		20								ГОСТ 17177
Водопоглощение, кг/м²		1.0								ГОСТ EN 1609-2011
Код маркировки		ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т4-WS1								ГОСТ 32313-2020

*- Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Мешков М.С.