Технический лист № *119*
Дата: *07.10.2021*



Наименование продукции	**WIRED MAT 50**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение									Норм. документ
Класс пожарной опасности		КМ0 (НГ)									N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м³		50									ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность (при Кс = 1.2)	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	500	EN ISO 12667:2001
	λ, Вт/м*К	0.040	0.048	0.056	0.068	0.081	0.096	0.114	0.132	0.178	
Максимальная температура применения, °С		520									EN 14706:2012
Коэффициент монтажного уплотнения		1.2									
Водопоглощение, кг/м²		1.0									ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки
ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т2-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Мешков М.С.